



PRISMA EFFECT METALLIC PRO

Varenummer 91043, 91044, 91046, 91047

Egenskaber:

Dekorativ metal effekter. Må kun bruges indendørs, da den ikke er vejrbestandig. Når den er tørret, vil overfladen forblive delikat og kan få fingeraftryk eller fjernes ved berøring. Må ikke overmales med gennemsigtige maling, da dette formørker farven.

Metallaget giver genstanden en behagelig æstetisk udseende. Kan også bruges til at dekorere rammer, pyntegenstande, kopper og julepynt.

400 ml dåse kan dække et område på 1,5 - 2 m² afhængig af overfladens farve, antal af lag og tykkelsen af hvert lag.

Anvendelse:

Brug kun i tørvejr, på godt ventileret steder beskyttet mod vinden. Brug den kun under temperaturer mellem +10°C og +25°C, med en max. luftfugtighed på 60%. Overfladen, der skal males, skal have samme temperatur for at undgå klæbnings- og finish-problemer.

For optimal effekt, brug sprayen på en afstand af 20-25 cm fra overfladen. Brug passende beskyttelsesudstyr (handsker, sikkerhedsbriller og masker) mens du bruger sprayen.

Rengør overfladen for fedt og snavs. Fjern al rust. Afdæk dele, der ikke skal behandles.

Ryst dåsen godt i 2 minutter. Lav en spray test på en anden overflade. **MÅ IKKE BRUGES PÅ SYNTETISKE MALINGER.**

Efter påførsel lad genstanden tørre i mindst 48 timer. Efter tørrefasen opvarmes objektet langsomt til 250-300°C i mindst ½ time for permanent at styrke og stabilisere lakken.

Opbevares tørt og beskyt mod direkte sollys eller andre varmekilder.

Teknisk Data:

Foliebelagt aluminium spraydåse 15 bar.

Patenteret "child-proof" sikkerhedslåg på dåsen.

Netto indhold	400 ml
Farve	Sort eller Sølv (alu)
Lugt	Opløsningsmiddelslugt
Udseende	Spraydåse med væske under tryk
Tæthed ved 20 °C	0,75-0,80 g/ml
Tryk ved 20°C	4,0 +/- 0,5 Bar

PRODUKTINFO

Schuller Eh'klar Nordic ApS
Storhaven 8, 7100 – Vejle Danmark • Tlf. + 4575722060 • danmark@schuller.eu • www.schuller.eu



Tryk ved 50°C	8,0+/- 0,5 Bar
Flammepunkt	<.0°C
Viscosity Ford Cap 4	11"
Resterende i cylinderen	Fra 21% til 24,6%
Partikelstørrelse pr grinder	Fra 8 til 10 micron
Tykkelse ved 1 lag	7-10 Micron
Tykkelse ved 3 lag	22-30 Micron
Varmeresistance	110°C
Tørretid	
Støvtør	10 minutter
Berøringstør	20 minutter
Gennemtør	24 timer

Miljø:

Schuller Eh'klar GmbH forpligter sig til anvende formuleringerne af produktet uden forbudte eller begrænsede substancer og at opnå den bedst mulige præstation. Låg og emballage er lavet af genanvendte materialer

Bortskaffelse:

Tjek, at der ikke er nogen malingrester tilbage i dåsen. Afskaf den tomme dåse ved passende genbrug. Dåser som indeholder malingrester skal afskaffes ved farlig affald eller anden passende genbrugsstation.

Disclaimer:

Den tekniske information er baseret på videnskabelig viden. De skal dog anses som en ikke-bindende indikation og kan ikke fritage brugeren fra selv at udføre tjek på produktet i forhold til kompatibilitet med den tænkte anvendelse. Ved anvendelse og brug, der finder sted uden for direkte kontrol af producenten, har brugeren det fulde ansvar. Schuller Eh'klar GmbH er fritaget for al ansvar, hvis skaden ikke kan henføres til specifikt grundlag forårsaget af Schuller Eh'klar selv.

Art. Nr	EAN	Beskrivelse	Indhold	Farve	Colli
91043	9002588910437	Prisma Effect Metallic Pro (Guld)	400 ml	Guld	6
91044	9002588910444	Prisma Effect Metallic Pro (Guldbronze)	400 ml	Guldbronze	6
91046	9002588910468	Prisma Effect Metallic Pro (Sølv)	400 ml	Sølv	6
91047	9002588910475	Prisma Effect Metallic Pro (Kobber)	400 ml	Bronze	6



Hvis du har brug for yderligere information, står vi gerne til rådighed.